

## 髹漆及裝飾工（全科）中工技能測試（中工測試）

### 中工技術知識測試（筆試）內容參考資料

（編訂日期：2019 年 12 月 1 日）

#### 注意事項

儘管建造業議會(議會)已盡合理努力以確保本資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。

#### 準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工技術知識測試（筆試）的參考用途：

1. 在 100、120、150、180 號的木(紅)沙紙中，沙粒直徑最大是 100 號木(紅)沙紙。
2. 打磨牆壁漆灰時，多用 100 至 150 號的木（紅）沙紙。
3. 掃乳膠漆時，如遇上水管罅隙位置可使用曲帚（勾帚）作輔助工具。
4. 髹油基漆(磁漆)所用的油帚，其帚毛多由豬鬃毛製成。
5. 抗鹼封底漆適用於泥水批盪面。
6. 乳膠漆不適用於外牆。
7. 雙組份原子灰多應用於金屬面。
8. 在乳膠漆施工時，如相對濕度高於 85%是不適宜施工的。
9. 在晴朗的天氣下施工，乳膠漆的最少翻塗相隔時間為 2 小時。

10. 如要在紙皮石表面塗料裝飾，塗飾前最適宜使用瓷磚批盪膩子灰批刮抹平紙皮石表面。
11. 室內找平膩子粉加水攪拌調混後，應在 2-3 小時內用完。
12. 髹油基漆(磁漆)時，導至出現漆淚的主因是厚薄不勻。
13. 新批盪牆面所用的白膠漿熟膠灰多以白膠漿作為黏合劑，其主要原因是白膠漿灰不易起皂化作用。
14. 稠度過高的油基漆(磁漆)易生皺紋。
15. 不欺詐，依照章程進行工作，工作守時，盡量與他人合作，彼此互相尊重，全部都屬於油漆工的良好個人操守。
16. 工地工作要兼顧安全施工，顧己及人和工程質量等因素。
17. 工人必須持有有效的「平安卡」才可進入建築地盤工作。
18. 打磨漆灰時，為避免吸入灰塵，應佩戴防塵口罩。
19. 處理溶劑後洗手，可預防皮膚炎。
20. 建築地盤可使人體下墮的地方，應設圍欄，其高度不得少於 900 毫米。